

Technické informace o produktu a jeho použití

ROMPOX® - DEKO

ROMPOX – DEKO je pryskyřice pro dekorativní kamenivo



Informace o produktu

Pro pochozí využití s nízkým zatížením plochy.

Jednosložková speciální pryskyřice pro vypraný, sušený a bezprašný štěrk a drť zrnitosti od 5/8 do 32/56 (mm)

Barva: transparentní, barevnost je tvořena vybranou drtí

- zatížení pro chůzi
- pro hloubku (sílu vrstvy) plochy od 30mm
- silně vodopropustná
- mrazuvzdorná a odolná proti rozmrazovacím solím
- žádné obtěžování vůní
- stálobarevná
- odolná proti vodě a UV-záření
- vhodná i pro soukromé zpracování
- zpevní štěrk a drť (vhodná i pro bílé kameny)
- zpracovatelná při teplotě > 7 °C

V provedené ploše nedochází k prorůstání plevelu jako u klasického spárování.

Bezpečný pro chůzi.

Dokončená plocha vytvoří silně vodopropustný povrch.

Věnujte laskavě pozornost také prospektu „Technické informace, bezpečnostní listy a praktické rady zpracování“ naleznete na webových stránkách výrobce a prodejce.

Požadavky na staveništi: Vrchní a spodní část podloží musí být vodopropustné. Podloží by mělo být uspořádané tak, aby vyhovovalo očekávanému dopravnímu zatížení. Pozdější zatížení nesmí způsobit sedání ploch nebo uvolnění kamene.

Příprava: Plochu, kterou chcete dekorovat, musíte připravit do hloubky minimálně 30 mm, podloží musí být řádně zhutněné a stabilizované. Přilehlé plochy, které nechcete dekorovat, se musí přikrýt. Zaprášný, špinavý štěrk/drt' musíte nejprve umýt a úplně usušit (ve spojení s vlhkostí či mokrostí dochází k ztrátě pevností!)

Míchání: 50 kg (2x 25kg) čistého a **suchého štěrku/drtí** nasypat do nádoby a zahájit míchací proces. Během tohoto procesu míchání pomalu a zcela přidat obsah plechovky **1 kg ROMPOX® - DEKO**. Doba celého míchání musí být minimálně 5 minut. **Bez přidání vody.**

Zpracování: Hotový smíchaný materiál vysypat na připravenou plochu, eventuálně rozložit pomocí lopatky na výšku vrstvy minimálně 30 mm. Stáhnout latí a povrch vyrovnat. Následně povrch utáhnout a udusat (nejlépe kovovým hladítkem). Dobré utážení a udusání má rozhodující význam pro dlouhodobou stálost a pevnost.

Následné ošetření: Čerstvě provedenou plochu musíte chránit před dešti 24 hodin. Ochrana proti dešti se nesmí položit přímo na plochu, vzduch musí cirkulovat.

V případě pochybností je výhodné zřídit zkušební plochu.

Vypraný štěrko/drt' (zrnitost od 5/8 do 32/56mm) musíte úplně vysušit, protože dochází ke ztrátě pevnosti ve spojení s vlhkostí či mokrostí!

Dodavatele vhodných, už vypraných a sušených štěrků/drtí Vám doporučí team ROMPOX®.

Hodnoty zpracování:

Doba zpracování: 20 - 30 minut při teplotě zpracování +20 °C

Teplota podloží: > 7 °C (max. ≤ +25 °C)

Při nízkých teplotách: pomalé vytvrzení

Při vysokých teplotách: rychlé vytvrzení

Uvolnění plochy: po 24 hodinách možné pro chůzi a po 6 dnech konečné uvolnění

Technické údaje:

Hodnota na staveništi

Surová hustota pevné malty: 1,65 kg/dm³

Pevnost v tahu při ohybu: 1,75 N/mm²

Pevnost v tlaku: 6,3 N/mm²

Skladovatelnost: 12 měsíců, bez mrazu a v suchu

V případě potřeby je možné po dohodě vypomoci našimi odbornými a proškolenými zaměstnanci.

Spotřeba zpracované hmoty : na 1m² je třeba cca 50kg štěrko drtě. Spotřeba se také odvíjí od vybrané frakce štěrko drtě.

ROMPOX®

Bezpečnostní a technické listy k produktu jsou k dispozici v prodejně nebo na stránkách :

www.rompox.cz

***HORKA stavební, spol. s r.o.
je výhradní dovozce pro ČR***



Prodejní sklad : Úvaly u Prahy, ul. Dobročovická, vjezd U Obory

Telefon : 775 216 094, 777 216 607

Email : stavebniny@horka-stavebni.cz, frankova@horka-stavebni.cz