

Technické informace o produktu a jeho použití

ROMPOX® - PROFI - DEKO

ROMPOX – PROFI - DEKO je hmota pro profesionální spojení drtě a štěrku



Informace o produktu

Pro pochozí využití s nízkým zatížením plochy.

Dvou složková speciální pryskyřice pro vypraný, sušený a bezprašný štěrk a drť zrnitosti od 2 – 10 mm

Barva: transparentní, barevnost je tvořena vybranou drtí

- zatížení pro chůzi
- pro hloubku (sílu vrstvy) plochy od 30mm
- silně vodopropustná
- mrazuvzdorná a odolná proti rozmrazovacím solím
- žádné obtěžování vůní
- stálobarevná
- odolná proti vodě a UV-záření
- vhodná i pro soukromé zpracování
- zpevní štěrk a drť (vhodná i pro bílé kameny)
- zpracovatelná při teplotě > 7 °C

V provedené ploše nedochází k prorůstání plevelů.

Bezpečný pro chůzi.

Dokončená plocha vytvoří silně vodopropustný povrch.

Věnujte laskavě pozornost také prospektu „Technické informace, bezpečnostní listy a praktické rady zpracování“ naleznete na webových stránkách výrobce a prodejce.

Požadavky na staveništi: Vrchní a spodní část podloží musí být vodopropustné. Podloží by mělo být uspořádané tak, aby vyhovovalo očekávanému zatížení. Pozdější zatížení nesmí způsobit sedání ploch nebo uvolnění kamene.

Příprava: Plochu, kterou chcete dekorovat, musíte připravit do hloubky minimálně 30 mm. Podloží musí být řádně zhutněné a stabilizované. Přilehlé plochy, které nechcete dekorovat, se musí přikrýt. Zaprášený, špinavý štěrk/drt' musíte nejprve umýt a úplně usušit (ve spojení s vlhkostí či mokrostí dochází k ztrátě pevností!)

Míchání: 75 kg (3x 25kg) čistého a suchého štěrku/drtí nasypat do míchadla, zahájit míchací proces. Během tohoto procesu míchání pomalu a zcela přidat obsah nádoby 2,5 kg pryskyřice a tvrdidlo. Doba celého míchání musí být minimálně 5 minut.

Zpracování: Hotový smíchaný materiál vysypat na připravenou plochu, eventuálně rozložit pomocí lopatky na výšku vrstvy minimálně 30 mm. Stáhnout latí a povrch vyrovnat. Následně povrch utáhnout a udusat (nejlépe kovovým hladítkem). Správné utažení a udusání má rozhodující význam pro dlouhodobou stálost a pevnost.

Následné ošetření: Čerstvě dekorovanou plochu musíte chránit před dešti 24 hodin. Ochrana proti dešti se nesmí položit přímo na plochu, vzduch musí cirkulovat.

Důležité poznámky: V případě pochybností je výhodné zřídit zkušební plochu. Vypraný štěrk/drt' (zrnitost od 2 do 10mm) musíte úplně vysušit, protože dochází k ztrátě pevností ve spojení s vlhkostí či mokrostí! Není vhodný pro bílé kameny! Dodavatele vhodných, už vypraných a sušených štěrků/drtí Vám doporučí team ROMPOX®.

Hodnoty zpracování:

Doba zpracování: 20 - 30 minut při teplotě zpracování +20 °C
Teplota podloží: > 0 °C (max. ≤ +30 °C)
Při nízkých teplotách: pomalé vytvrzení
Při vysokých teplotách: rychlé vytvrzení
Uvolnění plochy: po 24 hodinách možné pro chůzi a po 6 dnech konečné uvolnění

Technické údaje:

Hodnota na staveništi
Surová hustota pevné malty: 1,42 kg/dm³
Pevnost v tahu při ohybu: 4,2 N/mm²
Pevnost v tlaku: 12,3 N/mm²
Skladovatelnost: 12 měsíců, bez mrazu a v suchu

V případě potřeby je možné po dohodě vypomoci našimi odbornými a proškolenými zaměstnanci.

Spotřeba zpracované hmoty : na 1,5m² je třeba cca 75kg štěrku/drtě. Spotřeba se také odvíjí od vybrané frakce štěrku/drtě.

ROMPOX[®]

Bezpečnostní a technické listy k produktu jsou k dispozici v prodejně nebo na stránkách :

www.rompox.cz

***HORKA stavební, spol. s r.o.
je výhradní dovozce pro ČR***



Prodejní sklad : Úvaly u Prahy, ul. Dobročovická, vjezd U Obory

Telefon : 775 216 094, 777 216 607

Email : stavebniny@horka-stavebni.cz, frankova@horka-stavebni.cz