

PURCRYL

Transparentní akryl-polyuretanový lak



MPA NRW 
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN

PURCRYL JE ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁN NA VZNÍTELNOST
DLE NORMY DIN 4102 ČÁST 1B

Požární odolnost stavebních materiálů a stavebních dílů - Obtížná vznítitelnost



ARTI

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

PURCRYL

PURCRYL je transparentní dvoukomponentní polyuretanový multicoat, na bázi akrylátových pojiv s UV absorbérem. Ideální materiál pro použití na světlé, bělené a mořené dřeviny. Vhodný pro aplikaci na kuchyňský, koupelnový nábytek, stoly, pracovní desky, židle a ostatní interiérové doplňky na bázi dřeva. Materiál je velice odolný mechanickému opotřebení a vlivu chemikálií.

TESTOVACÍ NORMY

DIN 4102 Část 1B



Požární odolnost stavebních materiálů a stavebních dílů - Obtížná vznítitelnost - část 1: Klasifikace stavebních materiálů - Požadavky a testování.

Purcryl je úspěšně testován na vznítitelnost dle normy DIN 4102 Část 1B. Testovací certifikát č. P-MPA-E-01-683.

TÜV-TOXPROOF



Značka TÜV Toxproof označuje výrobky, které na základě výsledků analýz znečištění nejsou škodlivé a nevykazují žádné riziko lidskému zdraví.

Pro získání certifikace institutu TÜV-Rheinland, musí laky splňovat vysoké požadavky tohoto institutu, týkající se emisí rozpouštědel a obsahu těžkých kovů.

EN 12720-12722 (DIN 68861)

Při dodržení předepsaného aplikačního postupu dokončený povrch materiálem Purcryl splní odolnostní požadavky normy EN12720-12722 (DIN68861).

Tato norma specifikuje metody pro stanovení odolnosti povrchu proti fyzikálnímu namáhání a studeným kapalinám veškerého nábytku bez ohledu na použitý materiál.

Odolnosti dle DIN 68861

Hodnocení

- | | |
|--|----|
| > Část 1 - proti působení chemických látek | 1B |
| > Část 2 - proti oděru - 170 otáček | 2C |
| > Část 4 - proti poškrábání - 1.25 N | 4D |
| > Část 7 - suché teplo - 85 °C | 7D |
| > Část 8 - mokré teplo - 70 °C | 8B |

HLAVNÍ VÝHODY

- > Světlostálý
- > Nežloutnoucí
- > Odolný vůči působení chemických látek
- > Odolný proti poškrábání
- > Odolný proti vznícení

TECHNICKÉ INFORMACE

PURCRYL - hedvábný mat	SM3150-0025
PURCRYL - hluboký mat	SM3150-0010
PURCRYL - Naturholzeffekt	SM3150-0005

ARTIPUR - tužidlo 10%	SV3000
ARTIPUR - ředidlo	ST3001

APLIKACE: stříkáním HVLP, airmix, airless ve dvou nánosech 100-120 g/m²

ZASYCHÁNÍ: pro lakový mezibrus - 2-3 hodiny pro balení a stohování - přes noc

Váš prodejce: