

Beckers



Becker Acroma

Mořidla Aquasol



Aquasol - vodní a rozpouštědlový systém mořidel

Společnost Becker Acroma Vám představuje novou řadu mořidel Aquasol, která jsou založena na bázi vodní či rozpouštědlové a jsou určena k okamžitému použití. Mořidla Aquasol se liší od běžných mořidel svou jednoduchostí použití a vyznačují se velice dobrou světlostálostí. Lze je použít na jakýkoliv typ dřevěných substrátů a dokončit nitrocelulózovým, polyuretanovým či vodou ředitelným lakem. Mořidla Aquasol jsou vhodná pro všechny typy interiérového nábytku a jejich doplňků na bázi dřeva.

Vlastnosti mořidel Aquasol

- Vynikající světlostálost v interiéru
- Vysoká transparentnost
- Aplikovatelnost na jakýkoliv typ dřevěného podkladu
- Aplikace ruční, či běžnými, k tomu určenými nástroji
- Jednoduchost použití



Příprava povrchu

V závislosti na konečném vzhledu mořidla doporučujeme provést poslední broušení dřevěného podkladu brusným papírem o zrnitosti P150-180.

Aplikace

Mořidlo je připraveno k okamžitému použití. Před aplikací pouze důkladně promíchejte. Mořidla Aquasol lze aplikovat ručně (houbou, štětcem atd.), stříkáním nebo máčením. Pro stříkání doporučujeme menší průměr trysky cca 0,9 - 1,2 mm.

Množstvím naneseného mořidla upravte odstínové odchylky podkladu, dle požadovaného odstínu ve vzorkovníku.

Schnutí

Čas schnutí závisí na typu rozpouštědla, které bylo pro mořidlo použito, ale obecně při 25°C je čas schnutí:

- 3 - 4 hod. pro vodou ředitelné systémy
- 10 - 15 minut pro mořidla na acetonové bázi
- 1 nebo více hodin pro mořidla ředěná rozpouštědly pro polyuretanové nebo nitro systémy

Vrchní lak

Povrch je možné dokončit polyuretanovým, nitrocelulózovým, dvoukomponentním akryl-polyuretanovým a jedno či dvoukomponentním vodou ředitelným systémem. Pod polyesterové a UV systémy aplikujte izolační základní lak (v každém případě před konečnou aplikací proveďte předběžné testy).





111



116



112



117



113



118



114



119



120



121



122



123



124



125



126



127




128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140

Beckers



Becker Acroma

Váš prodejce:

Becker Acroma spol. s r. o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Austrálie | Benelux | Bělorusko | Brazílie | Bulharsko | Kanada | Čína | Chorvatsko | Česká republika | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Německo | Velká Británie | Maďarsko | Malajsie | Indonézie | Island | Irsko | Izrael
Itálie | Lotyšsko | Litva | Nový Zéland | Norsko | Filipíny | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Rusko | Slovensko | Slovinsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Taiwan | Thajsko | Turecko | Ukrajina | USA | Vietnam