



Interiérové
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

Název výrobku:

HETLINE OL

Zařazení výrobku:

interiérové barvy, disperzní, speciální

Stručný popis výrobku:

bezbarvý akrylátový lak k ochraně stěn v interiéru

Použití: akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren. Je vhodnou volbou pro zdravotnická zařízení, školy, činžovní domy, sklady apod.

Lak se převážně používá k dodatečné ochraně bílých i barevných disperzních malířských nátěrů. Lze jej ale použít i jako samostatný transparentní dekorativní nátěr příznalých stavebních materiálů - např. pohledového betonu, cihel, štukových či sádrovápenných omítek, sádrovláknitých desek apod. Nátěr tak zachovává kresbu původního podkladu a lehce zvýrazňuje jeho barevnost. Tyto aplikace je předem třeba odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří hedvábně matný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, velmi odolný vůči oděru za mokra a odolný omývání běžnými dezinfekčními a čistícími prostředky (viz tab. Parametry zaskleného nátěru). Natřená plocha lépe odolává zašpinění, snáze se udržuje a čistí a je oproti obvyklým malířským nátěrům odolnější vůči mechanickému namáhání - oděru.

Přibližně po týdnu od aplikace je možné lakované plochy omývat jemnou houbou nebo hadrem namočeným ve vodném roztoku běžných čistících prostředků a dezinfekčních přípravků. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven vztlínající nebo kondenzující vlhkosti. Nátěr může ovlivnit původní lesk podkladu. K čištění lakovaných ploch se nedoporučuje použití kartáčků, abrazivních houbiček na mytí nádobí apod. V případech extrémního namáhání (chemikáliemi, rozpouštědly, stálou vlhkostí, silným mechanickým namáháním apod.) je vhodnější použít jiných laků k tomu určených - např. epoxidové nátěrové hmoty AQUADECOL EPOXY M.

Odstín: v zaschlém stavu bezbarvý, transparentní

Ředidlo: voda (pitná)

Nanášení: stříkáním, malířskými válečky s krátkou stříží a zaoblenými hranami (pro akrylátové laky), štětcem pro vodou-ředitelné laky. Daný způsob aplikace je vhodné předem odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

Vydatnost: 4 - 7 m² z 1 kg laku v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Podklad: suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísňe, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Pokud je podkladem nátěrová hmota, musí být soudržná, suchá a dostatečně pojená např. akrylátovou nebo polyvinylacetátovou disperzí. Ideální je zvolit nátěrovou hmotu spadající dle ČSN EN 13300 do třídy 4 a menší. Není doporučeno provádět ošetření lakem na nátěrové hmoty s nízkým obsahem disperzního pojiva, nebyla by zabezpečena dostatečná přídržnost laku k podkladu a mohlo by dojít k vymývání plniv a pigmentů do laku během natírání. Vrstvy starých

nátěrů s nedostatečnou přídržností či soudržností je nutné odstranit.

Aplikační teplota: teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +10 až +25 °C).

Příklad aplikačního postupu:

1. v případě, že lak bude aplikován přímo na stavební materiál, je potřeba podklad očistit od nečistot. Je nutné dokonale odstranit ulpělý prach z podkladu, to platí důrazně, pokud je podklad broušený.
2. aplikace laku na malířský nátěr - provedou se nátěry disperzní barvou např. výrobkem Klasik Premium, Hetline, Hetline LF, Hetline Vinyl, Brillant 100, Brillant Creative, Brillant Effect, Brillant P, Brillant Q, Brillant R, Latex univerzální, Latex vnitřní nebo Hetcolor dle technického návodu zvoleného výrobku. Nátěrová hmota se nechá dokonale zaschnout.
3. před aplikací je potřeba lak velmi pečlivě promíchat. Při nedokonalém rozmíchání může dojít k nerovnoměrnému matování nátěrového filmu za vzniku nestejných ploch. Míchání se doporučuje provádět např. špachtlí tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a napětí laku.
4. nanáší se dvě vrstvy laku HETLINE OL (neředěného, popř. ředěného max. 0,05 l vody na 1 kg laku) s minimálním intervalem mezi jednotlivými vrstvami 4 hodiny. Nátěry musí být prováděny rovnoměrně, nesmí stékat.
5. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlý lak se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

Skladování: při +3 až +30 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

Balení: podle aktuální nabídky – viz ceník

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)	konečné použití: speciální vlastnosti a dekorace typ pojiva: akrylová pryskyřice
Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥30 % hmotnostních ≥27 % objemových
Hustota výrobku	cca 1,03 g/cm ³
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 180 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ 60 % obj.)	≥4 hodiny
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Spotřeba (v jedné vrstvě)	cca 0,14 – 0,25 kg/m ²



Parametry zaschlého nátěru:

Lesk (ČSN EN 927-1)	mat
Lesk (ČSN EN 13300)	hedvábně matný
Součinitel odrazu (ČSN ISO 2813, úhel 60 °)	≤10 jednotek lesku
Součinitel odrazu (ČSN ISO 2813, úhel 85 °)	<30 ≥10 jednotek lesku
Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)	třída 0 (velmi vysoká)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 1 (velmi vysoká)
Odolnost vůči dezinfekčním a čistícím prostředkům	
Savo (5%, chlornan sodný)	
alkoholový přípravek (70%, etylalkohol)	
Chloramin B (2%, chloramin)	
Jodonal B (jodofor)	
Sekusept aktiv (2%, peroxosloučenina)	
Persteril (0,5%, peroxosloučenina)	
Desam GK (2%, aldehydy, KAS, tenzidy)	
Dosilin S (2%, KAS, tenzidy)	
Clorophen C (1%, orthofenylfenol, chlorcresol, tenzidy)	
Incidur (1%, aldehydy, tenzidy)	
Iron (koncentrovaný, alkoholový čistič)	
Jar (0,5%, čistící přípravek)	
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V ₂ (střední)
Přidržnost k podkladu (ČSN 73 2577, podklad beton)	vyhovuje ≥3,0 MPa

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.